

Terra Wax-Oil

7036

Watergedragen, **ecologische houtolie met was** voor **DIY en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Ecologische houtolie met was op basis van speciale, hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen voor gebruik binnenshuis. Het product kan worden gebruikt om natuurlijke, matte oppervlakken te creëren die aangenaam en fluweelzacht aanvoelen. Het eenvoudig te verwerken product is samengesteld zonder toevoeging van oplosmiddelen en weekmakers.

Speciale eigenschappen Testnormen



 Produkt ist
deklariert und
validiert



- **ADLER green-Label product** – getest volgens 3 categorieën: milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Let ook op het duurzaamheidsgegevensblad.
- Bevat geen werkzame stoffen van chemische hout- en filmbeschermingsmiddelen.
- **ÖNORM EN 71-3** Veiligheid van speelgoed; migratie van bepaalde elementen (afwezigheid van zware metalen)
- **DIN 53160-1 en DIN 53160-2** Speeksel- en zweetechtheid
- Gedeclareerd in **baubook**
- **Cradle to Cradle Certified®** Silver-gecertificeerd
- **Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



- Houten onderdelen in het interieur uit naaldhout, zoals wand- en plafondelementen en zichtbare dakstoelen.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minimaal + 10 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.

08-22 (vervangt 10-21) ZKL 7036

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefoon: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar ons beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden afgestemd op de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product. Daarom wordt aanbevolen om een monster te maken om de geschiktheid van het product te controleren. Daarnaast zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande gegevensbladen worden met deze editie ongeldig. Wijzigingen in verpakkingsformaten, kleuren en beschikbare glansgraden voorbehouden.

Opbrengtechniek

Opbrengproced ure	Met de kwast opbrengen	Spuitpistool met beker
Aantal lagen	2 x	2 x
Spuitkop (Ø mm)	-	1,8 - 2
Spuitdruk (bar)	-	3 - 4
Rendement per laag (m ² /l)	ca. 10	

Het product wordt kant en klaar voor gebruik geleverd.

De vorm, hoedanigheid en vochtigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50% rel. luchtvochtig.)



Overschilderbaar	na ca. 6 uur
Door en door droog	na ca. 16 uur

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik, met water.

Voor het verwijderen van gedroogde lakresten adviseren wij Abbeizer Express 8313.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Naaldhout

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Neem ÖNORM B 2230 deel 1 in acht.

Zie ook VOB, deel C, DIN 18363, paragraaf 3; Schilder- en lakwerk.

Houtvochtigheid

15 % +/- 2 %

Vorbereiding van de ondergrond

Houtschuurgang:
Korrel 120 - 180

Scherpe randen afronden, substanties die het hout heeft afgescheiden zoals hars en harsdruppels verwijderen.

COATINGOPBOUW**Grondlaag**

1 x Terra Wax-Oil 7036
Tussendroging: ca. 6 uur

Tussenschuurgang

Lichte gladschuurgang korrel 240 - 280
Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

1 x Terra Wax-Oil 7036

ONDERHOUD & RENOVEREN**Onderhoud**

Verwijder indien nodig stof en vuil van de nog intacte oppervlakken en breng met de kwast 1 laag Terra Wax-Oil 7036 op.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Verpakkingsformaten**

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Kleuren


Color4You

Terra Wax-Oil Farblos, kan op kleur worden gebracht 7036 000220
Kleurtinten kunnen worden gemengd met het **ADLER-kleurmengstelsel Color4you**.

- De uiteindelijke kleur is in wezen het resultaat van de natuurlijke kleur van het hout, de opbrenghoeveelheid, de kleur van de impregnering en de kleur van de toplaag.
- Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond.
- Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargennummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleur hetzelfde wordt.
- Gelieve gekleurde producten binnen 3 maanden te verwerken.

Toevoegingsproducten

Abbeizer Express 8313

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid/opslag**

Minstens 3 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

VOS-gehalte Grenswaarde voor Terra Wax-Oil (cat. A/e): 130 g/l (2010). Terra Wax-Oil bevat < 5 g/l VOS.

Veiligheidstechnische informatie

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com opvragen.

Gebruik minimaal een P2/P3-stoffilter als persoonlijke veiligheidsuitrusting bij schuurwerkzaamheden ter bescherming tegen schuur- en houtstof.